

ULTRA

1	DESCRIZIONE
	<p>Lattice adesivo elasticizzante da miscelare esclusivamente con BISAZZA Adhoc per migliorare le caratteristiche del prodotto. ULTRA miscelato con AD HOC crea un impasto cremoso e rende il prodotto indurito deformabile e flessibile. L'adesivo ottenuto dalla miscela di ULTRA con Ahoc è di classe C2TE S2 (secondo EN12004), a scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto.</p>

2	UTILIZZI
	<p>ULTRA è formulato per consentire l'incollaggio del mosaico BISAZZA su sottofondi soggetti a elevati sbalzi di temperatura in interni o esterni grazie alla sua particolare resistenza alle intemperie e al gelo. ULTRA miscelato con Adhoc migliora l'adesione su sottofondi minerali assorbenti e non, ed è utilizzabile su massetti riscaldati, balconi, terrazzi, calcestruzzo prefabbricato, su facciate esterne e in piscina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - miscelato con AD HOC crea un impasto cremoso - rende il prodotto indurito deformabile e flessibile - scivolamento verticale nullo a tempo aperto allungato

3	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	Confezioni	Tanica da 9.5 lt.
	Rapporto di miscelazione	15 kg di AD HOC + 9.5 kg di ULTRA
	Classificazione secondo EN 12004/12002	C2TE S2
	Temperatura di applicazione	da +5 °C a +25 °C
	Tempo aperto	circa 30 minuti
	Lavorabilità	circa 60 minuti
	Pedonabilità	dopo 7 ore
	Spessore adesivo	da 1 a 10 mm.
	Stuccatura	dopo 8 ore
	Temperatura di esercizio	da -20 °C a +80 °C
	Messa in esercizio	dopo 20 giorni per vasche, piscine ed esterni

NOTE : I dati sono rilevati alla temperature di +23°C e 50% di umidità dell'aria. Temperature superiori o inferiori accorciano o allungano i tempi indicati.

4	ISTRUZIONI DI UTILIZZO
	<p>Agitare bene prima dell'uso. Preparare il collante Adhoc seguendo le istruzioni riportate nella confezione, sostituendo completamente l'acqua con il lattice ULTRA. Versare ULTRA in un recipiente pulito, aggiungere Adhoc e miscelare intensivamente con un agitatore adeguato fino ad ottenere una malta priva di grumi. Dopo la miscelazione lasciar maturare l'impasto per circa 3 minuti. Dopo di che rimescolare brevemente. Non aggiungere acqua. Non usare Adhoc + Ultra se il sottofondo ha una temperatura inferiore ai +5 °C o superiore ai +25 °C ed in caso di clima particolarmente ventoso.</p> <p>Il legante polimerico disperso in acqua equivale al 21% del prodotto. Il legante polimerico disperso è un polimero stirene acrilico che secondo la direttiva CE 67/548/CEE o 1999/45//CE non viene individuato da nessun pericolo specifico, salvo che non vengano rispettate le indicazioni per lo stoccaggio e per la manipolazione.</p>

5	IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in ambiente asciutto, nelle confezioni originali chiuse a temperature non superiori a 30 °C. Teme il gelo. La data di scadenza del prodotto è riportata sulla confezione, la durata è di 24 mesi dalla produzione.

6 AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non lasciare essiccare ULTRA sulla pelle.
Rimuovere la dispersione asciutta con acqua e sapone.
Proteggere gli occhi in caso di pericolo di schizzi.

Consultare la scheda di sicurezza Bisazza Ultra e l'etichetta del prodotto prima dell'uso.

Non essendo un prodotto pericoloso, non sono necessarie, secondo la normativa europea, particolari diciture.

7 AVVERTENZE PER L'USO

- Non utilizzare con temperature del sottofondo inferiori a +5 °C e superiori a 25 °C
- Attendere almeno 20 giorni dall'ultimazione della posa prima di mettere il rivestimento a contatto (anche accidentale) con l'acqua.
- E' sconsigliabile la posa su intonaco fine liscio al civile
- In caso di sottofondi particolarmente assorbenti o sfarinanti è raccomandabile applicare prima un primer adatto al caso specifico
- Non adatto alla posa su sottofondi a base di gesso se non adeguatamente primerizzati e consolidati
- Per la posa su massetti riscaldati devono essere rispettate le condizioni prescritte dal fornitore del riscaldamento a pavimento.

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate sono frutto dell'esperienza Bisazza, ma si devono ritenere, in ogni caso, puramente indicative. Si consiglia, prima di adoperare il prodotto, di verificare se esso è adatto all'impiego previsto.

L'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.